

BYGGREGLAR - PRODUKTDATA

TOLERANSER				
	Längd- tolerans mm	Bredd- tolerans mm	Vinkel- tolerans grader	Fläns- tolerans mm
SKENOR	+/- 5	+/- 1	+/- 2	+/- 2,5
REGLAR	Längder < 5 meter Längder > 5 meter	+/- 2 +/- 2	+/- 2 +/- 2	
ÖVRIGA PROFILER (där längden saknar betydelse)	+/- 2			
	Plåt- tjocklek mm	Tjockleks- tolerans mm		
TJOCKLEK Enl. SS-EN 10143/93	0,50-0,60 0,61-0,80 0,81-1,00 1,01-1,50	+/- 0,08 +/- 0,09 +/- 0,11 +/- 0,12	Anm. Vår normala tjock- leksavvikelse ligger inom +/- 5% av nominell tjocklek	
KROKIGHET	Max 0,2% av profilens längd			

MATERIALKVALITE	
PROFILER	<p>Profilerna tillverkas av varmförzinkad stålplåt godkänd enl EU:s nya RoHS-direktiv. Stålkvalité: Enl.SS-EN 10142 Beteckningar DX 51D + Z140-Z275, S250GD+Z140-Z275, S350GD+Z275 Zinksikt: 140-275 g/m² ca 10-20 my per sida. Brottgräns: Max 500 N/mm²</p>
TÄTNINGAR	<p>Torr fogtätning: Utförd med cellgummilist, s.k. EPDM-gummi, som limmas till profilen med smältlim. Polyetentätning: Utförd med en cellpolyeten-duk som limmas till profiler med smältlim.</p>

FÖRPACKNINGAR	
	Profilerna buntas med plastband och förpackas med tråkloss och stålband.

ÅTERVINNING	
	Allt profilmaterial och förpackningsmaterial kan återvinnas. Tätningar och smältlimrest kan avfallsdeponeras om tillåtet enl. lokala föreskrifter

SÄVSJÖ PLÅTINDUSTRI AB

Tel. 0382-525 50 Fax. 0382-129 30